



دراسة تحسين الخواص التطبيقية للبولي أسترزنن بخلطه مع مونومر الأكريلوناترايل

عصمت رمزي عبد الغفور الحديثي

جامعة الانبار - كلية العلوم - قسم الفيزياء

معلومات البحث:

تاريخ التسليم: ٢٠٠٦/٥/١٧

تاريخ القبول: ٢٠٠٧/٣/١

تاريخ النشر: ٢٠١٢ / ٠٦/١٤

DOI: 10.37652/juaps.2007.15505

الخلاصة:

الهدف من هذا البحث تحسين الخواص التطبيقية للبولي استر رزن لمقاومة الظروف الجوية لكونه يستخدم في عمليات طلاء الأجهزة المعرضة لأشعة الشمس. وتم تحضير نماذج من البولوي استر رزن بخلطة مع مونومر الاكريلوناترايل بنسب (10%, 15%, 20%) لمعرفة مدى تأثير هذا المونومر على تحسين مقاومة سطح الرزن للأشعة الشمسية. وقد بينت الدراسة مقاومة جيدة للبولوي استر رزن المخلوط مع المونومر للتفكك من جراء تعرضه لأشعة فوق بنفسجية بطول موجي 254nm ولمدة 300h متواصلة وكانت افضل نسبة خلط هي 15% من المونومر. كما اظهرت الدراسة تحسين في عملية الأكسدة على السطح. وتم دراسة هذه العوامل من خلال قياس الامتصاصية البصرية بمطياف uv. visible من خلال فحص سطح النماذج بالمجهر البصري قبل وبعد التشيع.

الكلمات المفتاحية:

تحسين ،
خواص تطبيقية ،
بولي استر رزن ،
خلط ،
الاكريوناترايل.

المقدمة

وقد يستعمل بعض الكحول أحادي الهيدروكسيل وتتأثر خواص الرزن بالنسب المولارية لكلا الأحماض الثنائية الكربوكسيلية المشبعة وغير المشبعة وقد لوحظ أن زيادة النسب المولارية للحوامض المشبعة تقلل من فعالية الأصرة غير المشبعة وبالتالي تقلل من فعالية البولوي استر رزن [7] لأجل تحسين خواص الرزن أجريت تحسينات على خواص بطريقة الخلط (blend) مع مونومرات فاينيل ومنذ عدة سنين ولمختلف التطبيقات لتحسين الخواص ومعالجة الضعف في قوة التشابك [8] أن عوامل الطقس (weathering) والجو يؤثر بشكل كبير على خواص البولوي خصوصا عند الاستخدام الحقل والميداني حيث تعمل الأشعة فوق البنفسجية (uv) وبخار الماء (الرطوبة) على تفكك البوليمر (degradation) [9].. ويؤدي ذلك إلى انحطاط في الخواص الفيزيائية والكيميائية للبولستر رزن [10] وتؤدي كذلك إلى الأكسدة الضوئية (photo-oxidations) بسبب امتصاص سطح البولوي للإشعاع

يستعمل البولوي استر رزن بشكل واسع في صناعة قطع الأثاث المنزلي وأحواض المياه والسفن والزوارق والطائرات بالإضافة لأعمال البناء [1,2] الرزن المستخدم يكون مذابا في الستايرين لزيادة التشابك وهو ذو تركيب خطي وبوزن جزيئي واطئ [3,4] وتوجد منه ألان عدة أنواع محورة تصنع حسب متطلبات الاستخدام ويعتبر البولوي استر رزن أحد أهم البوليمرات المستخدمة كحشوات ((matrices لإنتاج بلاستيك مسلح (reinforcing) تعتمد الخواص الميكانيكية والفيزيائية على المكونات التركيبية إلى البولوي استر رزن [5] التركيب الأساس لهذا الرزن يتكون ببساطة من مزيج من الأحماض الكربوكسيلية الثنائية غير المشبعة بتفاعلها مع الدايبول والتكاثف المتعدد لمنصهراتها [6].

* Corresponding author at: Anbar University - College of Science - Department of Physics, Iraq; E-mail address: asmathadithi@yahoo.com

والأكريلوناترايل جهاز من شركة (BDH) واستعمل كموتمر لتحسين صفات التشابك للرزن بالخلط استعملت جميع المواد في هذا العمل بدون تنقية .

تصنيع وتشيع النماذج:

استخدمت طريقة القولية بالصب لتصنيع نماذج البولستر رزن بمفرده او بخلطه بالاكريلوناترايل [15] (بسكب مزيج البوليسترن مع البادئ والمعدل بنسبة 1.2 % و0.2% على التوالي) بهدوء بين لوحين من الزجاج المعالج بمادة مانعة للالتصاق من البولي قنابل الكحول (pva) .
ترك القالب بعد الصب لمدة 24h لإكمال التصلب ثم ازيل القالب فنتجت صفائح شفافة صقيلة والأفضل هي الخالية من الفقاعات الهوائية تم تحضير قوالب من البولستر غير المخلوط وأخرى من البوليسترن المخلوط بالاكريلوناترايل وبنسبة 10 % ، 15 % ، 20% من نسبة المونمر المحضر ثم قطعت النماذج على شكل مستطيلات .

عرضت النماذج المحضرة أعلاه للأشعة فوق البنفسجية (uv) بطول موجي 254nm بوضعها داخل جهاز التشيع ذو المواصفات chromato – vuc – c – 75 uv dark room cabinet uvp ولمدة زمنية متواصلة 300h حيث عرضت النماذج بصوره متوازية للأشعة فوق البنفسجية uv و تم قياس طيف الأشعة فوق البنفسجية لمعرفة مدى تأثير الطاقة الضوئية على سطح البوليسترن بواسطة جهاز من نوع 5 cintra seientafico equipmonl uv- visible speatromelar gbc تم تصوير النماذج قبل وبعد التشيع بواسطة مجهر ضوئي من نوع optical micro- olympus . bh2 ألماني المنشأ بقوة تكبير 50 x وكانت الصور على نوعين : صور انعكاسية ، وصور نافذة ، وتم انتخاب مناطق في النماذج وتصويرها لغرض الحصول على أفضل المراكز في

الضوئي [11] استخدام الدراسة المرفولوجية (morphology) للسطح يعطي تصورا" عن ترتيب الجزيئات وتوزيع الدوامات على السطح (microdomans) أو القريبة من السطح [12].

كما يمكن التعرف على طبيعة الخلط (blend) على سطح البوليمر والذي هو اكثر الأجزاء تأثراً بالأشعة فوق البنفسجية (uv) . [13]
أن الغرض الأساس من الدراسة المورفولوجية هو إظهار طبيعة وميكانيكية التفكك لسطح البولي استر رزن كما تظهر مقدار الامتزاج والخلط (blend) بين المونومرات والحشوة وتأثير ذلك على السطح الخارجي [14]

تهدف الدراسة الحالية الى تحسين خواص البولي استر رزن المستخدم حقليا في طلاء سطوح وأجسام الطائرات والبواخر والسفن وذلك لزيادة مقاومتها للتآكل نتيجة لخلطه بالاكريلوناترايل بنسب خلط مختلفة وإيجاد نسبة الخلط الأفضل. ومعرفة آلية تحطم الأواصر من جراء الأشعة ذات الطاقة العالية مثل أشعة uv والتي تعطينا تصورا عن مدى مقاومة الخليط للظروف الجوية (weathering) .

الجزء العملي

المواد المستعملة: استخدم البولي استر رزن ذو كثافة (density 1.12g/cm³) (41hgkoh/g) acid value الموجود في الأسواق المحلية (وهو ذو منشأ أردني) شفاف اللون ومذاب في الستايرين بنسبة 40% .

وأستعمل المصالب (ميتايل ايناييل كيتيون بروكسايد) (mekp) وهو من شركة (aldrieh) والتعجيل التصلب استخدم الكوبلت اکتويت (cobaltactouat) من شركة (aldrieh) (وهو مذاب في الزايلين بنسبة 6.2% وكوبلت 15%) .

من جراء التشيع مما يجعل السطح أكثر تشابكا ومقاوم للتفكك وهذا مبين في شكل رقم (3) . لوحظ أن النموذج الأساس (vergine) أكثرها تأثرا بالتشيع حيث بدت العيوب واضحة جدا بعد التشيع شكل رقم (1A) وهذا يعني أن مقاومة سطح البولي أستر رزن لوحده للأشعة ضعيف وهذا يتطابق مع الأدبيات العلمية السابقة [15] حيث أن الأواصر لبولي أستر تمتلك مواقع حاوية على كروموفوم (chromophorm) أي مولدات اللون التي تعمل على تكوين مراكز نامية جديدة لها دور في تحطيم بناء أواصر الكاربون وان هذه المولدات لها القابلية على امتصاص اشعة uv مثل ($C=O-COOH$) والذي يبقى هو من المواد غير المتفاعلة هو ($C=C$) . أن التحسين الذي حصل في نسبة الخلط (15%) يعزى إلى أن التداخل التشابكي (interpenetration crosslink) بين الرزن والمونمر كان في افضل حال عند هذه النسبة وعندما ازدادت النسبة الى (20%) أصبحت كمية من المونمر المضاف خارج شبكية التداخل بين جزيئات الرزن والمونمر مما سهل عملية تفاعل الأشعة معها وحصول عمليات التفكك والتأكسد على السطح شكل رقم (4) .

ثانيا: دراسة تأثير الأشعة فوق البنفسجية:

تم تصوير طيف النموذج البولي استررزن قبل الخلط وتم تسجيل الطيف قبل وبعد عملية التشيع ليكون مرجع للمقارنة مع نماذج البولي استررزن المخلوط بالمونمر الأكريلوناترايل كما في الشكل (5) وخلال تشيع النماذج بوجود الهواء وجد ان طيف الامتصاص للرزن يظهر زيادة في الامتصاصية في منطقة الطول الموجي الاعلى من (312 nm) مما يدل على حصول تفكك في البولي استر رزن وذلك بسبب تكون مجاميع الكاربونيل ($C=O$) والذي يتداخل مع امتصاص الاواصر المزدوجة المتعددة (polyene) وان هذا الامتصاص يمتد نتيجة التشيع الى اطوال

النموذج والتي تعكس مدى تأثير الأشعة ذات الطاقة العالية على سطح النموذج المدروس .

النتائج والمناقشة

أولا : دراسة مورفولوجية السطح :

تم تحضير نماذج البولي استر رزن الغير مخلوط لغرض المقارنة واخرى من البولي استر رزن المخلوط بالاكربوناترايل وينسبه 1%, 15%, 20% من نسبة المونمر المحضر وعرضت النماذج المحضرة للأشعة فوق البنفسجية بطول موجي 254nm لمدة 300 ساعة مستمرة ثم صورت النماذج بواسطة المجهر الضوئي بقوة تكبير 50x قبل وبعد التشيع وتضمنت الصور نوعين عاكسة ونافاذة وتم انتخاب مناطق محددة في النماذج لغرض الدراسة و بعد تشيع النماذج لاحظنا تغير اللون ببطيء نحو اللون الأصفر الغامق ولكافة النماذج ولاحظنا أن هذا التغير يتناسب طرديا مع زيادة نسب الخلط شكل رقم (1) وهذا بسبب زيادة المجاميع الفانيلة الناتجة من هذا الخلط حيث أن هذه المجاميع تكون غنية بالإلكترونات والتي تعاني تأكسد أكثر من غيرها .ومن ملاحظة النماذج (B) في الاشكال (4,3,2,1) ان السطح يظهر عيوب على شكل خطوط عشوائية بالتشكيل (cured) بسبب طبقة الرزن والمونمر المضاف حيث لم تمتزج امتزاج تام اثناء عملية التصنيع ومن الملاحظ اختفاء تلك الخطوط بعد التشيع شكل رقم (2) وهذا يفسر حصول اعادة تشكيل للسطح بفعل طاقة uv العالية التي عملت على المساهمة في عملية الامتزاج التام وهذا مبين في النموذج (C) في الاشكال (4,3,2,1).



لاحظنا من الشكل (2) أن العيوب السطحية بدأت بلأختفاء تدريجيا بزيادة نسب الخلط من 10% واختفت عند نسبة الخلط 15% وهذا يفسر أن توزيع الجزيئات في السطح عند هذه النسبة تم بشكل تام ومنتظم

- [2]. A.BENY Cherian and Abby Thomas "journal of elastomers and plastic" vol 35-october (2004).
- [3]. A.Varada Rajulu,L.Ganga Devi.Gbaba" .journal of reinforced plastic vol -22 (2004).
- [4]. O.C. zake and Good man, S. H unsaturated polyester and vinyl star. resin hand book of thermo set plastic . 2 ed noyes publiocation Westwood (1998).
- [5]. A. fradet and arlaud P. unsaturated polyester in .Allen. G and be Vinton. polymer science . vol 15 . pergmon oxford (1989) .
- [6]. Hietalaht : K .unsaturated polyester resin studied by philological nuclear magnetic resonance spectroscopic method licentiate thesis may 7 Helsinki (1998) .
- [7]. Mc Garry f. g. rubber in cross linked applied science 10- (1993) .
- [8]. P.D. Paul .. polymer blend . vol 12 and S . Newman ed . academic press new york (1978) .
- [9]. L . A utrask .. shi Z . H . polymer .Eng sic . 32 – 1824 - (1992) .
- [10]. R . fayt Jerome . riteyssicp . multiphase polymers . blend and loromes Americans chemical society Washington D . c (1989) .
- [11]. R .B. seymour.. long. perm environmental factors . Eng. plastics. vol 11- p . 430 (1988).

موجية تزيد عن (400 nm) . كما يلاحظ من الشكل(5) ان لون النموذج تحول من اللون الشفاف ال اللون الاصفر مما يدل على حصول تفكك في البولي استر رزن بسبب تكون مجاميع الكاربونيل والواصر المزدوجة المتعددة ونواتج فتح حلقة البنزين وقد أكدت هذه التغيرات دراسات سابقة لعملية التجزئة بالأكسدة الضوئية للبولي استر رزن (photo oxidative degradation)[16]. ويمكن مشاهدة ذلك في الشكل رقم(1) من الفقرة الاولى ، ومن الشكل (6) يتبين ان اضافة الاكربونواترايل بنسبة 10% تقلل الامتصاصية عند الطول الموجي 400 nm ما يدل على نقصان تراكيز الكاربونيل والبوليين أي نقصان تفكك البولي استر رزن وزيادة ثبوته ومقاومته للاشعة فوق البنفسجية وهذا يتطابق مع الشكل(2) في دراسة مورفولوجية السطح حيث ان اضافة الاكربونواترايل حسنت من خواص الرزن. ومن ملاحظة الشكل(7) لاحظنا بزيادة تركيز نسبة الخلط الى 15% ان هذه الزيادة قللت من نفوذ الاوكسجين الى سطح الرزن والتي يرافقها تقليل عملية التفكك بالاكسدة الضوئية وبالتالي قللت من الامتصاصية والتي يرافقها زيادة ثبوته الرزن باتجاه الاشعة وهذا موافق لما اشرنا اليه في الفقرة الاولى شكل رقم (3) . وتبين ايضا ان هذه النسبة هي افضل نسبة لتحسين الخواص وتقليل عيوب الرزن. حيث لوحظ عند زيادة تركيز المضاف الى 20% ان الامتصاصية بدأت تزداد في الشكل رقم(8) والذي يؤكد ما اشرنا اليه سابقا في شكل رقم (4) ومن خلال النتائج التي توصلنا اليها في الفقرتين الاولى والثانية ان الاكربونواترايل سلك كمثبت محسن للخواص الرزن وكانت افضل نسبة خلط بين الرزن والمضاف عند (15%).

References

- [1] H.V Boeing unsaturated polyester structure and proprieties Eleven – new York (1964)



شكل رقم (1) يوضح البولي استر رزن بدون أي اضافته
A- قبل التشعيع باستخدام المجهر البصري النافذ
B- قبل التشعيع باستخدام المجهر البصري العاكس
C- بعد التشعيع بطول موجي (254nm) ولمدة (300 ساعة)


[12]. B. K - annis.. schwark. D. w – reffnen makromol
chem. 190. 258. (1992).







[13]. Tiber kelen polymer degradation vonstrard veihad
company inc – new York (1983).

[14]. Dawinesett. j. sokolov and szhu poly int 49- 460
(2000) .

[15]. Tark. alani ph . d. thesis in characterization of
physical and mechanical properties of modified
(2000). unsaturated polyester Baghdad university
Iraq (1996) .

[16]. J.pospisil and S.Nespuk, prog.polym.Sci.,vol 25,p
12.






شكل رقم (3) يوضح البولي استر رزن مع مونومر الاكريلو ناترايل
بنسبة (15%)


- A- قبل التشعيع باستخدام المجهر البصري النافذ
- B- قبل التشعيع باستخدام المجهر البصري العاكس
- C- بعد التشعيع بطول موجي (254nm) ولمدة (300 ساعة)

شكل رقم (2) يوضح البولي استر رزن مع مونومر الاكريلو ناترايل
بنسبة (10%)

- A- قبل التشعيع باستخدام المجهر البصري النافذ
- B- قبل التشعيع باستخدام المجهر البصري العاكس
- C- بعد التشعيع بطول موجي (254nm) ولمدة (300 ساعة)





شكل رقم (4) يوضح البولي استر رزن مع مونومر الاكريلو ناترايل بنسبة (20%)
A- قبل التشعيع باستخدام المجهر البصري النافذ
B- قبل التشعيع باستخدام المجهر البصري العاكس
C- بعد التشعيع بطول موجي (254nm) ولمدة (3.0 ساعة)




شكل رقم (5) يبين منحنى الامتصاصية كدالة للطول الموجي للبولي استر قبل وبعد التشعيع.





شكل رقم (8) يبين منحنى الامتصاصية كدالة للطول الموجي للبولي استر مضافا إليه المونومر الاكريلو ناترايل بنسبة (20%) قبل وبعد التشعيع.

شكل رقم (6) يبين منحنى الامتصاصية كدالة للطول الموجي للبولي استر مضافا إليه المونومر الاكريلو ناترايل بنسبة (10%) قبل وبعد التشعيع



شكل رقم (7) يبين منحنى الامتصاصية كدالة للطول الموجي للبولي استر مضافا إليه المونومر الاكريلو ناترايل بنسبة (15%) قبل وبعد التشعيع.

IMPROVEMENT OF POLYESTER RESIN APPLICATION PROPERTIES BEING MIXED WITH MONOMER ACRYLONILRITE

E-mail: asmathadithi@yahoo.com

Abstract :

The aim of this reseach is to improve polyester resin application properties in resistance of weather conditions since it used for coating processes of surfaces which are faced to the sun radiation. The samples have been produced by mixing the polymer with monomer acrylonitrile at ratios (10%,15%,20%) to determine the effect of this monomer on to resistance of the surface upon optical rays. This study gives to measure the absorbance a good result of resin resistance to degradation from the mixing after exposed it to a uv.radiation with wave length254nm for300h continuously. The best mixing ratio of monomer 15%from monomer. In other hand, processes grading the oxidations on surface. Finally, these processes have been studied by using the spectral photometer obtained and transmitter - reflector optical microscope before and after irradiation.