



## استخدام بعض المخلفات الصناعية في تصنيع كاشي للتسطيح عازل للحرارة

محمد أحمد عواد\* قاسم نجيب حميد\*\*

\* كلية التربية- جامعة الأنبار

\*\* الشركة العامة للزجاج و السيراميك في الرمادي

### الخلاصة:

تم في هذا البحث تصنيع كاشي عازل للحرارة والرطوبة والصوت من حطام الزجاج وحطام السيراميك ومخلفات معامل السمنت كبديل للشتاير المصنوع من السمنت وبديل لكاشي القرميدي المستخدم في تغليف اسطح المباني والطارمات والجدران والديكور بعد اضافة ألوان اثناء عملية التصنيع هذا وان النقطة الاهم هي القضاء على ملوثات البيئة وجعلها في خدمة المستهلك.

### معلومات البحث:

تاريخ التسليم: ٢٠٠٨/٢/٢٠

تاريخ القبول: ٢٠٠٨/١٠/٢١

تاريخ النشر: ٢٠١٢ / ٦ / ١٤

DOI: 10.37652/juaps.2008.15630

### الكلمات المفتاحية:

المخلفات  
الصناعية ،  
تصنيع كاشي ،  
تسطيح ،  
عازل للحرارة.

### المقدمة

المنازل والعمارات ثانياً.. وكذلك استخدامها في العزل الحراري والصوتي(٣) في بعض المناطق وفي تغليف الجدران حيث تم استخدام مواد ملوثة صناعية وبمساعدة مواد محلية كعوامل مساعدة في التصنيع وبالامكان اضافة ألوان او نقوشات حسب الطلب.

أولاً: المواد الأولية

حطام الزجاج Class Cullet : هو ناتج عرضي يظهر خلال عملية تصنيع المنتجات الزجاجية المختلفة(٤) ( الالواح الزجاجية - قناني المعجون والمشروبات - الالوان الزجاجية - زجاج مصابيح الانارة - بالاضافة الى حطام النفايات الزجاجية) وغيرها والتي هي ملوثات بيئية يختلف التركيب الكيميائي للزجاج باختلاف انواع حطام الزجاج ويبين الجدول (١) التحليل الكيميائي لبعض انواع حطام الزجاج ، اما خواصه فهو مقاوم لفعل الماء والمحاليل المخففة والاحماض ( عدا HF ) والقواعد المخففة وان مقاومته الميكانيكية تعتمد على درجة حرارة التليين حيث تزداد المقاومة الميكانيكية بازدياد درجة حرارة التليين وتسمى (تقسية الزجاج)(٥) كما وان الزجاج غير موصل للتيار الكهربائي في درجة الحرارة الاعتيادية ولكنه يصبح موصلاً للتيار

ان حضارة وادي الرافدين حضارة عريقة كما بين التاريخ حيث ان قدم هذه الحضارة هو قدم صناعة السيراميك في العراق .. ولكن هذا القدم ليس له دافع كبير في الصناعة لتخلف ما وصل الى العراق من معدات وتكنولوجيا واتصال مع العالم الخارجي (١) ...

وان تقدم العلم والتكنولوجيا له الاثر الكبير في اعادة تصنيع المواد واعادة معاملتها بحيث تكون مفيدة اكثر . ولا شك ان البيئة الحالية مليئة بالملوثات الصناعية والتي تؤدي الى التسمم وغيرها من المشاكل (٢).

من خلال البحوث والدراسات المنشوره لانتاج كاشي التسطيح من مواد محلية باستخدام رمال الحبانية ورمال الرطبة واطيان الكاولين والتي اجريت لها مقارنات مع الفحوصات القياسية استطعنا بتصنيع الكاشي من مخلفات صناعية واستخدامها في خدمة المواطن العراقي للتخفيف من ملوثات البيئة الصناعية أولاً وكبدائل على ما مستعمل في تغليف

\* Corresponding author at: College of Education - Anbar University, Iraq E-mail address: [muh\\_1956@yahoo.com](mailto:muh_1956@yahoo.com)

المواجهة للشمال الشرقي من الطيات المحدبة في المناطق المتموجة وخاصة سلسلة حميرين (٩) هناك موقعان تم حساب الاحتياطي الصناعي فيهما هما قرة تبه وزرلوح والجدول (١) يبين التحليل الكيميائي له.

الكاولين Kaolin: تمثل اطيان الكاولين (البيضاء والملونة) جزء من تكوين الكعبره / الرطبة والحسينات والعامج ويمثل معدن الكاولينيات المعدن الرئيس في هذه الاطيان، اما الشوائب فتتمثل بوجود الكوارتز واكاسيد الحديد ومواد عضوية، وتمتاز هذه الاطيان بلمسها الدهني وذات تدرج حبيبي مناسب في صناعة السيراميك هذا فضلا عن تواجد الاواصر الايونية والتساهمية يبين عناصره الاساسية مما يجعل السيراميك قوي (١٠) .

#### طرائق العمل

#### الاجهزة والمعدات المستخدمة:

١- طاحونة بورسلينه مع كرات بورسلينه نوع SACHSEN WERK DRESDEN  
Type KD 71.1/4, Volt 220 1380 volt, Amper 1.53  
/ 0.78, Germany DDR  
٢- فرن كهربائي تصل درجة حرارته ١١٠٠ C °

#### CARBoLiTE

Operating and Maintenance Instructions 1100 C  
chamber furnaces

٣- سييت مناخل مثبتة على هزاز ميكانيكي نوع FRITSCH  
GERMANY

٤- خلاط كهربائي FRITSCH GERMANY

مكبس كهربائي ايطالي نوع SACMI 980

#### اجهزة الفحص

الكثافة والمسامية: قيست وفق المواصفات الامريكية ASTEMC  
373-72 الملحق (١). كما حسبت نسبة امتصاص الماء حسب القانون

الاتي:

الكهربائي عند درجات حرارية عالية حيث تصيح الايونات الداخلة في الخلطة حرة الحركة داخل المنصهر . يمتلك الزجاج في درجة حرارة الغرفة مقاومة 1012 أوم و50 أوم عند درجة حرارة (٤٠٠) درجة مئوية. (٦)

Ceramic Cullet: ويشمل مخلفات معامل السيراميك ((بلاط الجدران - بلاط الارضيات - مخلفات معامل الصحيات - مخلفات التحفيات والزهريات وغيرها)) تنتج هذه المخلفات من جراء الاخطاء التي قد تحدث في المعامل والانتاج الغير مطابق للمواصفات هذا فضلا عن الانتاج المكسور في المناقلة او اثناء البناء.

يمتلك السيراميك مواصفات معينة واهمها انه غير موصل للحرارة والكهربائية وعازل جيد من هذه الناحية فضلا عن كونه اخف من المعادن الفلزية وله تركيب بلوري منظم وله روابط ايونية وتساهمية مشتركة مما يجعله يمتاز بالصلادة والجساءة العالية High hardness and stiffness وهذه الروابط اقوى مما هو موجود في المواد المعدنية (٧) .. ان اهم ميزات المواد السيراميكية لدرجات الحرارة العالية والجدول (١) يبين التحاليل الكيميائية لانواع مختلفة من المخلفات السيراميكية (٨) .

مخلفات معامل الاسمنت: وهي نواتج عرضية في صناعة السمنت الابيض ولا تدخل في أي صناعة وهي مواد بيضاء اللون ناعمة الملمس كلسية .. وتعتبر ملوثه للبيئة ويبين الجدول (١) التحاليل الكيميائية لهذه المخلفات.

البنتونايت Bentonite: نوع من الاطيان التي تمتاز بوجود نسبة كبيرة من معدن المونتمورلنايت الذي له القابلية على التبادل الايوني وقد اكتشفت اطيان البنتونايت في العراق ضمن تكوين شمال العراق .. ويعتقد انها تكونت بفعل العمليات التحويرية على الرماد البركاني المترسب من الجو اثناء ترسيب تكوين المقادمية والقادمة من الجهات

خلال ملاحظة الجدول (٣) الذي يبين نتائج الفحوصات للعينات المصنعة ومقارنتها مع المواصفات المعيارية العالمية والمواصفة العراقية القياسية والموضح في الجدول (٤) والمواصفة المنتج في البحوث السابقة. (١) نلاحظ هناك تطابقا واضحا في خصائص الوزن ومقاومة الاجهاد والامتصاصية والمسامية.

كانت نتائج العينات التي تم اخذها من حطام الزجاج والسيراميك ومخلفات الاسمنت الابيض وكذلك الكاولين والبننتونايت استنادا الى مطابقة المواصفات العالمية كما موضح بالجدول (٢) . ومن خلال الفحوصات الموضحة بالجدول (٣) تبين أن المواد المصنعة لها مواصفات جيدة ومنها العينة الامثل رقم (11) والتي تمتاز بقوة تحمل عالية (مقاومة للكسر) وخاصة امتصاص الماء ضعيفة. كثافة عالية مقاومة للصدمات ولكونها مكونة من مواد سيراميكية وزجاجية 100% لذلك كانت ذات عزل حراري وصوتي جيدة جدا وذلك لكون المواد المستعملة في الخلطة اعلاه تمتاز بهذه الصفات.

يبين الجدول ادناه مقارنة النتائج للمواد المصنعة في هذا البحث مع نتائج المواد المصنعة في دراسات سابقة ومقارنتها مع النتائج القياسية المعيارية كما مبين في الجدول (٤).

نستنتج بانه يمكن تصنيع بلاط التسطیح المستخدم لسقوف المنازل والبنائيات من المواد (حطام الزجاج، حطام السيراميك، مخلفات معامل الاسمنت، البننتونايت، الكاولين) وان العينة الامثل هي العينة المكبوسة بضغط ( 200 ) كغم/سم<sup>٢</sup> والمحروقة بحرارة (1000 co) حيث تمتاز بقوة تحمل عالية 2 Kg/Cm<sup>2</sup> ( 510 ) وتمتاز بامتصاصية واطئه ( % 0.9 ) وذات كثافة عالية 3 g/cm<sup>3</sup> ( 2.44 ) . تخليص البيئة من ملوثات بيئية غير جيدة. يكون هذا البلاط بديلا للاشتاكر (المصنع من السمنت). يكون خفيف الوزن مقارنة بالاشتاكر . يمكن تكوين البلاط

Ws-wd

Water Absorbtion =----- X 100

Wd

حيث ان ws = الوزن بالغرام مشبع بالماء، wd = الوزن بالغرام وهو جاف.

قوة الكسر: بجهاز ToNiD PACT 3000 الياباني

التوصيل للحرارة: بجهاز Thermal conductivity

meter , Kyoto Electronics

### طريقة العمل

توزن المواد الاولية بصورة دقيقة وحسب الخلطات المبينة في الجدول (٢)، تطحن المواد الأولية بصورة منفردة في طواحين بورسلينية بصورة جيدة لحين ضمان تدرج جيبيي جيد ويفضل ان تكون نسبة الطحن أكثر من 95% (مار من منخل 63 مش). تخلط المواد بصورة جيدة بخلاط ميكانيكي او كهربائي وهي جافة ثم ترطب بصورة جيدة ومتجانسة الى ان تصل الرطوبة الى ( 5-7%). تترك للتخمير لمدة لاتقل عن 48 ساعة بعد تغطيتها بالنايلون. تكبس بمكبس خاص تحت ضغط 150 كغم / سم<sup>٢</sup> وبابعاد 20 سم × 20 سم × 1,5 سم سمك ((صافية بعد الحرق)). تجفف النماذج عند درجة حرارة 35م<sup>٣</sup> الى 60 م<sup>٣</sup> ولمدة 24 ساعة، ثم من 60 م<sup>٣</sup> الى 120م<sup>٣</sup> ولمدة 48 ساعة وبصورة تدرجية لحين ثبوت الوزن. تحرق عند درجة حرارة تدرجية ( 900 - 1000 ) م<sup>٣</sup> وتبرد بصورة تدرجية وبمعدل 150 درجة كل ساعة.

### النتائج والمناقشة

لغرض الاستفادة من الملوثات البيئية الصلبة المتمثلة بحطام الزجاج، مخلفات الاسمنت، مخلفات السيراميك، لجئنا الى تصنيع بلاطات التسطیح للمنازل بعد اضافة الكاولين والبننتونايت والجدول (١) يبين التحليل الكيميائي للمواد الاولية المستخدمة في خلطة تصنيع بلاطات التسطیح اما الجدول (٢) فيبين النسب المثوية لخلط المواد الاولية. من



16	16	17	18	19	20	21
1.8	2.0	1.8	1.6	1.6	1.66	1.53
1.42	1.4	1.6	1.0	1.0	1.9	1.2
380	420	348	360	340	340	365
17.6	18.8	22.6	21.8	23.3	22.6	
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	0.08	0.08	0.08
=	=	=	=	=	=	=

الجدول (٤) يبين نتائج القياسات للعينات المصنعة

نتائج موضوع البحث	الفحوصات
25-17	الوزن م <sup>٣</sup>
4.0 – 0.9	النسبة المئوية لامتصاص الماء
230- 510	مقومة اجهاد الضغط كغم/سم <sup>٢</sup>
13.6 – 26.6	المسامية

المواصفة المعيارية العالمية ( 8 ) Clews والخاصه بكاشي

### التسطيح

وزن م <sup>١</sup>	الامتصاصية %	مقاومة الاجهاد كغم/سم <sup>٢</sup>	المسامية الظاهرية %	مقاومة الصدمة الحرارية	مقاومة التآكل ضياع الازراء
65-50 كغم	9,9-5,5	500-400	18- 14	مقاوم	0,5 – 0,1
20سم×20سم×1,5سم سمك					

مسودة المواصفة العراقية 2,899 / 2 ص = 3

القياسات	مقاومة الاجهاد	مقاومة الصدمة الحرارية	انحراف الابعاد
20×20سم×1,6سم	مقاوم	اقل من 3% لا تقل عن 20 نيوتن	مقاوم
		لا تزيد عن 300 ملم <sup>٣</sup>	مقاوم
			مقاوم
			مقاوم

19	85	5	5	5	-	=	=	=
20	85	10	5	-	-	=	=	=

الجدول (٣) يبين الفحوصات التي اجريت على الخلطات المستعملة

رقم الخلطة	الكثافة كغم/سم <sup>٣</sup>	الامتصاص %	مقاومة اجهاد الضغط كغم/سم <sup>٢</sup>	المسامية	الصدمة الحرارية	مقاومة الاجهاد	توصيل الحرارة م <sup>٢</sup> /م <sup>٢</sup> كلف
1	1.3	6.3	230	26.8	اكثر من 25 دوره مقاوم	0.31	20-17
2	1.4	5.8	244	24.9	=	0.30	=
3	1.46	4.9	250	25.6	=	0.3	=
4	1.52	5.0	266	23.9	=	0.26	=
5	1.5	4.4	280	19.6	=	0.28	=
6	1.6	2.9	305	18.7	=	0.2	6
7	1.8	1.9	340	16.8	اكثر من 50 دوره	0.22	=
8	1.82	2.1	360	18.3	=	0.23	=
9	1.77	1.9	377	16.6	=	0.16	=
10	2.1	1.3	490	15.8	=	0.21	=
11	2.44	0.9	510	13.6	اكثر من 50 دوره	0.11	=
12	2.0	2.8	380	17.8	=	0.18	=
13	1.9	3.2	385	18.9	=	0.12	=
14	1.9	2.89	348	18.2	=	0.2	=
15	2.1	1.1	495	16.0	=	0.19	=

## Use of some industrial wastes in production of surface thermoisolator tials

Mohammed A. Awad Kassem N. Hameed

Email: muh\_1956@yahoo.com

### Abstract

Processing of non-conducting mosaic( from glass waste , ceramic and white cement ) for roofing which includes coating the building roofs . It is non- conducting for heat , humidity and sound . It functions as a substitute

for processed cement coats and tiles which are used in coating building roofs . The most important point is to get rid of environment pollutions cullet glass, ceramic and cement , and re-use them .